



## ΕΚΟGREASE CHASSIS

Ημίρρευστο γράσο λιθίου

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΕΚΟGREASE CHASSIS είναι υψηλής ποιότητας γράσο λιθίου ενισχυμένο με αντιοξειδωτικά πρόσθετα, πρόσθετα κατά της διάβρωσης και πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP).

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

DIN 51825 ΚΡ00Κ-30.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συστήνεται για τη λίπανση ρουλεμάν και κουζινέτων εδράνων σε οχήματα και σε αγροτικά μηχανήματα.
- Η συνεκτικότητα NLGI 00 καθιστά το προϊόν ΕΚΟGREASE CHASSIS κατάλληλο για χρήση σε κεντρικά συστήματα λίπανσης στη βιομηχανία τα οποία απαιτούν ημίρρευστο γράσο.
- Είναι κατάλληλο για χρήση και σε γκραναζοκιβώτια.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική αντοχή σε υψηλά φορτία.
- Άριστες λιπαντικές ιδιότητες και μηχανική σταθερότητα.
- Αντοχή στην απόπλυση με το νερό.
- Μεγάλη προστασία από τη διάβρωση.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



### ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	EKOGREASE CHASSIS
Βάση σάπωνα	-	-	Λίθιο
Βασικό έλαιο	-	-	Ορυκτέλαιο
NLGI	ASTM D217	-	00
Χρώμα	Οπτικός έλεγχος	-	Κεχριμπαριού
Υφή	Οπτικός έλεγχος	-	Λείο / Ομοιογενές
Κατεργασμένη διεισδυτικότητα, (60 χτυπήματα), 25°C	ASTM D 217	mm <sup>-1</sup>	400-430
Ιξώδες βασικού ορυκτελαίου στους 40°C	ASTM D 445	cSt	200
Σταθερότητα στην οξείδωση μετά από 100 ώρες, πτώση πίεσης	ASTM D 942	psi	5
Σταθερότητα στον κυλινδρισμό	ASTM D 1831	mm <sup>-1</sup>	-25 έως +60
Απόπλυση ύδατος %, max	ASTM D 1264	%	10
Timken OK load test	ASTM D 2509	lbs	>45
4 ball wear test, mm	ASTM D 2266	mm	<0.60
4 ball weld point test	ASTM D 2596	Kg	250
Προστασία από τη σκουριά	ASTM D 1743	-	pass
Διάβρωση χαλκού (Cu), max	ASTM D 4048	-	1b
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-	°C	-30°C έως +100°C, max +110°C

### ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος.

Έκδοση 4, 5 Απριλίου 2018

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418. Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.